

ฉาบได้ทุกผนัง มั่นใจทุกงานผิว

อิฐบ่อฉาบ



อิฐบล็อก



อิฐมวลเบา



อินทรี
ครบสูตร
ทุกงานก่อสร้าง



1732

 **INSEE**

อินทรีทอง

ปูนฉาบเกรดพรีเมียม สำหรับผนังเรียบเนียนพิเศษ




อินทรีทอง เป็นปูนซีเมนต์เกรดพรีเมียมที่คิดค้นขึ้นสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ

- เนื้อปูนเหนียวยึดเกาะผนังได้ดี ไม่ไหลย้อย ไม่แตกร่อน
- เนื้อปูนนุ่มลื่น ผสมปูนได้ง่าย
- ปาดปูนง่าย ฉาบลื่น แรยยึดเกาะสูง
- ได้พื้นผิวฉาบที่ละเอียด ลustrous แตกร้าว ทั้งงานฉาบภายในและภายนอก
- ใช้ฉาบได้ทั้งอิฐมวลเบา อิฐบล็อก และอิฐมวลเบา

ด้วยส่วนผสมสารช่วยฉาบพิเศษทำให้ **อินทรีทอง** ฉาบลื่นขึ้น ช่างฉาบไม่จำเป็นต้องเติมสารผสมเพิ่มใด ๆ ระหว่างการผสม สามารถลดเวลาในการทำงานและลดต้นทุนวัสดุได้

สัดส่วนการผสม

ผสมสัดส่วนโดยปริมาตรของ **อินทรีทอง** ทรายละเอียด และน้ำ ดังนี้ :

ประเภทงาน	สัดส่วนการผสม(ตามปริมาตร)		
	 อินทรีทอง	 ทรายละเอียด	 น้ำ
การฉาบปูน	1	3	1
งานฉาบอิฐมวลเบา	1	2.5	1

หมายเหตุ :

- ใช้ทรายละเอียดสำหรับฉาบปูน
- ปริมาณน้ำที่ต้องการปรับขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นของทราย

บรรจุภัณฑ์ : 40 กิโลกรัมต่อถุง



อินทรีทอง ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานอเมริกา ASTM C91 ประเภท N และมอก. 2595-2566

ข้อกำหนดทางเทคนิค		มอก. 2595-2566
ความละเอียด	(ตร.ม./กก.)	-
ระยะเวลาก่อ		
ระยะเริ่มต้น	(นาทีก)	> 120
ระยะสุดท้าย	(นาทีก)	< 1,000
ความต้านแรงอัด		
อายุ 7 วัน	(เมกะพาสคัล)	≥ 3.4
อายุ 28 วัน	(เมกะพาสคัล)	≥ 6.2

ข้อเสนอแนะ

- ก่อนฉาบผนังควรทำความสะอาดพื้นผิว และรดน้ำผนังให้ชุ่ม เพื่อป้องกันรอยแตกร้าวจากผนังที่แห้งดูดซึมน้ำจากปูนฉาบอย่างรวดเร็ว
- อย่าให้ผนังที่เพิ่งฉาบเสร็จโดนแสงแดดโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการแตกร้าวจากความร้อน และการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
- สำหรับงานฉาบ ควรทำการบ่มผนังฉาบในช่วง 1-3 วัน หลังการฉาบ เพื่อหลีกเลี่ยงรอยแตกร้าว และช่วยให้ปูนมีความแข็งแรงขึ้น
- เก็บปูนซีเมนต์ในที่แห้ง และอยู่ในที่ร่ม หนี้ออกจากพื้นดิน เพื่อรักษาคุณภาพของปูนซีเมนต์.
- อย่าเก็บปูนไว้นานเกิน 2 เดือน และเมื่อเปิดใช้งานแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน.
- แนะนำให้สวมถุงมือ และเสื้อแขนยาว เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสปูนซีเมนต์โดยตรงกับผิวหนัง.

**รายงานผลการทดสอบล่าสุด สามารถร้องขอเพิ่มเติมได้



ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

อาคารคอลลิมน์ทาวเวอร์ชั้น 3, 10, 12, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : (662) 797 7000 | อีเมล : wecare@siamcitycement.com

ศูนย์บริการลูกค้า

เว็บไซต์ : www.siamcitycement.com

1732