



ปูนอินทร์ CO₂
คาร์บอนต่ำ



อินทร์ ทอจ

ฉาบอิม
มวลเบาได้



1732

 **INSEE**

อินทรีทอง

ปูนฉาบเกรดพรีเมียม
สำหรับผนังเรียบเนียนพิเศษ

อินทรีทอง เป็นปูนซีเมนต์เกรดพรีเมียมที่คิดค้นขึ้นสำหรับงานฉาบโดยเฉพาะ

- เนื้อปูนเหนียวยึดเกาะผนังได้ดี ไม่ไหลย้อย ไม่แตกร่อน
- เนื้อปูนนุ่มลื่น ผสมปูนได้ง่าย
- ปาดปูนง่าย ฉาบลื่น แรยยึดเกาะสูง
- ได้พื้นผิวฉาบที่ละเอียด ลustrous แฉกร้าว ทั้งงานฉาบภายในและภายนอก
- ใช้ฉาบได้ทั้งอิฐมวลเบา อิฐบล็อก และอิฐมวลเบา

ด้วยส่วนผสมสารช่วยฉาบพิเศษทำให้ **อินทรีทอง** ฉาบลื่นขึ้น ช่างฉาบไม่จำเป็นต้องเติมสารผสมเพิ่มใด ๆ ระหว่างการผสม สามารถลดเวลาในการทำงานและลดต้นทุนวัสดุได้

สัดส่วนการผสม

ผสมสัดส่วนโดยปริมาตรของ **อินทรีทอง** ทรายละเอียด และน้ำ ดังนี้ :

ประเภทงาน	สัดส่วนการผสม(ตามปริมาตร)		
	 อินทรีทอง	 ทรายละเอียด	 น้ำ
การฉาบปูน	1	3	1
งานฉาบอิฐมวลเบา	1	2.2	1

หมายเหตุ :

- ใช้ทรายละเอียดสำหรับฉาบปูน
- ปริมาณน้ำที่ต้องการปรับขึ้นอยู่กัปริมาณความชื้นของทราย

บรรจุภัณฑ์ : 40 กิโลกรัมต่อถุง



อินทรีทอง ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานอเมริกา ASTM C91 ประเภท N และนอก. 2595-2566

ข้อกำหนดทางเทคนิค	นอก. 2595-2566
ความละเอียด (ตร.ม./กก.)	-
ระยะเวลาก่อ	
ระยะเริ่มต้น (นาที)	> 120
ระยะสุดท้าย (นาที)	< 1,000
ความต้านแรงอัด	
อายุ 7 วัน (เมกะพาสคัล)	≥ 3.4
อายุ 28 วัน (เมกะพาสคัล)	≥ 6.2

ข้อเสนอแนะ

- ก่อนฉาบผนังควรทำความสะอาดพื้นผิว และรดน้ำผนังให้ชุ่ม เพื่อป้องกันรอยแตกร้าวจากผนังที่แห้งตูดซึมน้ำจากปูนฉาบอย่างรวดเร็ว
- อย่าให้ผนังที่เพิ่งฉาบเสร็จโดนแสงแดดโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการแตกร้าวจากความร้อน และการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
- สำหรับงานฉาบ ควรทำการบ่มผนังฉาบในช่วง 1-3 วัน หลังการฉาบ เพื่อหลีกเลี่ยงรอยแตกร้าว และช่วยให้ปูนมีความแข็งแรงขึ้น
- เก็บปูนซีเมนต์ในที่แห้ง และอยู่ในที่รับ แห็นจากพื้นดิน เพื่อรักษาคุณภาพของปูนซีเมนต์.
- อย่าเก็บปูนไว้นานเกิน 2 เดือน และเมื่อเปิดใช้งานแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน.
- แนะนำให้สวมถุงมือ และเสื้อแขนยาว เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสปูนซีเมนต์โดยตรงกับผิวหนัง.

**รายงานผลการทดสอบล่าสุด สามารถรื้อขอเพิ่มเติมได้



ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

อาคารคอลิมน์ทาวเวอร์ชั้น 3, 10, 12, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : (662) 797 7000 | อีเมล : wecare@siamcitycement.com

ศูนย์บริการลูกค้า

เว็บไซต์ : www.siamcitycement.com