

อินทรีมอร์ตาร์ 13

ปูนฉาบอิฐมวลเบา

อินทรีมอร์ตาร์ 13 ปูนฉาบอิฐมวลเบา

ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดละเอียดเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติโดยเฉพาะคุณสมบัติความชุ่มน้ำทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มีการยึดเกาะผนังอิฐที่ดี ลดการแตกร้าวได้ผนังที่เรียบเนียน

คุณลักษณะพิเศษ

- ใส่สารเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะและการชุ่มน้ำ
- ฉาบลื่น นุ่ม เบามือ
- ยึดเกาะกับผนังได้ดีและลดการแตกร้าว
- ได้รับมาตรฐาน มอก. 2735-2559 มอร์ตาร์สำหรับฉาบคอนกรีตมวลเบาประเภทที่ 2

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบา สามารถฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

อัตราส่วนผสม

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 11-12 ลิตร

พื้นที่

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ได้พื้นที่ฉาบโดยเฉลี่ยประมาณ 2.8-3.0 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร

บรรจุภัณฑ์

50 กิโลกรัมต่อถุง



ขั้นตอนการทำงาน

- ทำความสะอาดผนังที่ต้องการฉาบให้สะอาด
- ฉีบน้ำลงบนผนังให้ชุ่มพอประมาณ
- ผสมอินทรีมอร์ตาร์ 13 กับน้ำสะอาดตามปริมาณ ที่แนะนำให้เข้ากัน ฉาบผนังตามขั้นตอนการฉาบอิฐทั่วไป โดยฉาบให้มีความหนา 1.0-1.5
- เซนติเมตร
ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
-

การบ่ม

ควรบ่มน้ำหลังจากผนังแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน

การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 2 เดือนนับจากวันที่ผลิต โดยเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แห้ง และไม่ชื้น

อินทรีมอร์ตาร์ 13

ปูนฉาบอิฐมวลเบา

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ	มอก. 2735-2559	อินทรีมอร์ตาร์ 13
ความสามารถในการรับน้ำ (เปอร์เซ็นต์)	≥ 90	≥ 100
ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น (นาที)	≥ 60	190-270
ความต้านการยึดติด ที่ 28 วัน	≥ 0.2	≥ 0.2

ข้อพึงระวัง

- สวมถุงมือป้องกันขณะผสมปูน
- สวมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่เทปูน หากปูนเข้าตาให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์
- เก็บให้พ้นมือเด็ก
- ในกรณีที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 วัน ควรปิดปากถุงให้สนิท และเก็บไว้ในถุงพลาสติก รีดปากถุงให้แน่น
- ยกถุงปูนด้วยท่าที่ถูกต้อง