

อินทรีมอร์ตาร์ 16W

ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษ สีขาว

อินทรีมอร์ตาร์ 16W ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษ (สีขาว)

ใช้สำหรับฉาบบางเพียง 0.5-2 มิลลิเมตร กับผิวคอนกรีตผิวปูนฉาบ, ผิวชั้นงานคอนกรีตหล่อสำเร็จ ยิปซัมบอร์ด ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของพื้นผิว เช่น รูฟองอากาศ รอยแตกร้าวเล็กๆ รอยแตกลายยา รอยตามต รอยเม็ดทรายบนผิวปูนฉาบขูดฉาบและฝ้า ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกเพื่อพื้นผิวที่แข็งแรงแและเรียบเนียน สวย สม่ำเสมอเหมาะกับงานทาสีและติตวอลล์เปเปอร์ได้อย่างสวยงาม

คุณลักษณะพิเศษ

- มีสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติฉาบฉวย ฉาบบาง
- ยึดเกาะกับผนังได้ดีเยี่ยม แข็งแรง
- เรียบเนียนพิเศษไม่มีฝุ่น ไม่แตกร้าว

ลักษณะการใช้งาน

ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษสำเร็จรูป (สกินโค้ท) สีขาว เหมาะสำหรับงานฉาบบาง 0.5-2 มิลลิเมตร ใช้ตกแต่งชั้นสุดท้ายกับผิวโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จผิวปูนฉาบ แผ่นยิปซัมบอร์ดและไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด

อัตราส่วนผสม

ปูน 1 ถุง 20 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 8.0-8.4 ลิตร

พื้นที่

ปูน 1 ถุง 20 กิโลกรัม ใต้พื้นที่ฉาบประมาณ 15-17 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 มิลลิเมตร

บรรจุภัณฑ์

20 กิโลกรัมต่อถุง



การเตรียมพื้นผิว

1. ฉีดหรือขัดตะขี้ใบให้ผิวเรียบสม่ำเสมอ (ผิวคอนกรีตหรือผิวปูนฉาบ) ต้องทิ้งให้แห้งตัวอย่างน้อย 3-7 วัน ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอม
2. ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน น้ำยาบ่ม น้ำยาทาแบบ หรือสิ่งสกปรก ฯลฯ
3. บ่มผนังที่ต้องการฉาบให้ทั่วและรองผนังแห้งหมาดๆ

การผสม

ผสมปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษกับน้ำสะอาดในอัตราส่วนที่กำหนด จากนั้นใช้เครื่องปั่นปั่นความเร็วรอบ 400 - 600 รอบต่อนาที ปั่นผสม 2-3 นาที หรือจนปูนไม่จับตัวเป็นก้อนและกลายเป็นเนื้อเดียวกัน

การใช้งาน

1. ใช้เกรียงเหล็กฉาบลงบนผนังที่เตรียมไว้ความหนา 0.5-1.0 มิลลิเมตร ต่อชั้น รอชั้นแรกแห้งหมาดก่อนขึ้นฉาบชั้นถัดไป ฉาบอย่างน้อย 2 ชั้น
2. ทิ้งให้แห้ง 12-24 ชั่วโมงก่อนขัดผิวฉาบให้เรียบสม่ำเสมอด้วยกระดาษทรายละเอียด และปล่อยให้ระยะเวลาให้ผิวฉาบแห้งสมบูรณ์ อย่างน้อย 3-7 วัน ก่อนทำการตกแต่งในขั้นต่อไป
3. ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง

การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ผลิต โดยเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แห้ง ไม่ชื้น

อินทรีมอร์ตาร์ 16W

ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษ สีขาว

ข้อมูลทางเทคนิค

การทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ	ผลทดสอบ
ความอับน้ำ	ASTM C1506	≥ 85%
ระยะก่อตัวเริ่มต้น	ASTM C807	90-180 นาที
ค่าการรับแรงอัดที่ 28 วัน	ASTM C109	≥ 5.0 N/mm ²
ค่าการยึดเกาะที่ 7 วัน	ASTM C952	≥ 0.5 N/mm ²

ข้อพึงระวัง

- สวมถุงมือป้องกันขณะผสมปูน
- สวมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่เทปูน หากปูนเข้าตาให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์
- เก็บให้พ้นมือเด็ก
- ในกรณีที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 วัน ควรปิดปากถุงให้สนิทและเก็บไว้ในถุงพลาสติก รีดปากถุงให้แน่น
- ยกถุงปูนด้วยท่าที่ถูกต้อง

ข้อแนะนำ

- ควรใช้งานตามคำแนะนำ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด
- ควรใช้งานที่อุณหภูมิเหมาะสม 10-35 องศาเซลเซียส
- ห้ามใช้บริเวณที่มีการแช่น้ำ และฉาบงานพื้น
- ระยะเวลาการรอการทาสี ควรทำตามคำแนะนำผู้ผลิตสี
- เก็บผลิตภัณฑ์ในที่ร่ม แห้ง ปราศจากความชื้น
- ในกรณีที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 วัน ควรปิดปากถุงให้สนิทและเก็บไว้ในถุงพลาสติก รีดปากถุงให้แน่น