

อินทรีมอร์ตาร์ 53

คอนกรีตแห้งที่ต้องการกำลังอัด 280 KSC

อินทรีมอร์ตาร์ 53 คอนกรีตแห้ง 280 KSC

เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาคอนกรีตเสริมเหล็กและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 280 KSC ทรงลูกบาศก์

คุณลักษณะพิเศษ

- ใช้งานง่าย ไม่ต้องผสมทรายและหินเพิ่มเติม
- เนื้อปูนไหลตัวได้ดี

ลักษณะการใช้งาน

เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก เททับหลัง เสาคอนกรีตเสริมเหล็กและลานจอดรถ ที่ต้องการกำลังอัด 280 KSC ทรงลูกบาศก์

อัตราส่วนผสม

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัมต่อน้ำสะอาด 7-8 ลิตร สำหรับการใช้งานที่ 0.025 ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัมต่อน้ำสะอาด 7-8 ลิตร สำหรับการใช้งานที่ 0.025 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณการใช้งานต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ประมาณ 40 ถุง

บรรจุภัณฑ์

50 กิโลกรัมต่อถุง



ขั้นตอนการทำงาน

1. ผสมคอนกรีตแห้งกับน้ำสะอาด ประมาณ 7-8 ลิตรต่อคอนกรีตแห้ง 1 ถุง (50 กิโลกรัม)
2. ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำไปใช้งานตามวิธีการใช้งานคอนกรีตทั่วไป
3. กรณีผสมด้วยเครื่องไม่ผสมปูน ควรเทน้ำลงในโม้ประมาณ 3 ใน 4 ของปริมาณน้ำที่ใช้ แล้วจึงเทคอนกรีตแห้งอินทรีมอร์ตาร์ 53 ตามลงไป
4. เติมน้ำที่เหลือ ให้ผสมต่อไปจนเนื้อเข้ากันได้ดี ให้ได้ความชื้นเหลวพอเหมาะ ผสมให้เข้ากันก่อนนำไปใช้งาน
5. ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

การบ่ม

หลังจากคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรทำการบ่มคอนกรีตด้วยน้ำทันที ระยะเวลาการบ่ม ไม่ควรต่ำกว่า 3 วัน

การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 2 เดือนนับจากวันที่ผลิต โดยเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกแห้ง และไม่ชื้น

อินทรีมอร์ตาร์ 53

คอนกรีตแห้งที่ต้องการกำลังอัด 280 KSC

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ	อินทรีมอร์ตาร์ 53
ค่ากำลังอัดรวมระบุบอที่อายุ 28 วัน (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)	240
ค่ากำลังอัดรวมลูกบาศก์ที่อายุ 28 วัน (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ระยะเวลาการก่อตัวโดยประมาณ	280
• Stiffening time (ชั่วโมง)	1-2
• Initial Setting time (ชั่วโมง)	2-3
• Final Setting time (ชั่วโมง)	3-4

ข้อพึงระวัง

- สวมถุงมือป้องกันขณะผสมปูน
- สวมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่เทปูน หากปูนเข้าตาให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์
- เก็บให้พ้นมือเด็ก
- ในกรณีที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 วัน ควรปิดปากถุงให้สนิท และเก็บไว้ในถุงพลาสติก รีดปากถุงให้แน่น
- ยกถุงปูนด้วยท่าที่ถูกต้อง