



ปูนอินทร์ 
คาร์บอนต่ำ 



อินทร์ ซูเปอร์

☎ 1732



อินทรีซูเปอร์

ปูนซีเมนต์ผสม ใช้งานง่ายด้วยน้ำหนักที่เบาขึ้น เพื่องานก่ออิฐและฉาบปูนที่ดีขึ้น





อินทรีซูเปอร์ เป็นปูนซีเมนต์ผสมคุณภาพสูง ที่มีน้ำหนักเบา สำหรับงานก่ออิฐและฉาบปูนที่ดีขึ้น:

- เนื้อปูนเข้มข้น ปาดง่าย เหมาะสำหรับงานก่ออิฐฉาบปูน
- การขนย้ายและกวดเก็บทำได้ง่ายและเร็วขึ้น ด้วยน้ำหนักที่เบากว่า (ปูนซีเมนต์ผสม ขนาด 40 กิโลกรัม) ช่วยลดการบาดเจ็บจากการขนย้าย
- ปูนซีเมนต์ผสมที่มีประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากอินทรี

อินทรีซูเปอร์ ยังสามารถใช้สำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็ก (ไม่ใช่งานโครงสร้าง) เช่น เสาเอ็น, คานทับหลังในผนังก่ออิฐ, ทาเดิน, และแผ่นคอนกรีตขนาดเล็กบนพื้นดิน

สัดส่วนการผสม

ผสมสัดส่วนโดยปริมาตรของ **อินทรีซูเปอร์** หิน, ทราย, และน้ำ ดังนี้:

| ประเภทงาน | สัดส่วนการผสม (ตามปริมาตร) | | | |
|---------------------|---|--|---|---|
| |  อินทรีซูเปอร์ |  ทราย |  หิน |  น้ำ |
| การก่ออิฐ | 1 | 3 | - | 1 |
| การฉาบปูน ชั้นที่ 1 | 1 | 2.5 | - | 1 |
| การฉาบปูน ชั้นที่ 2 | 1 | 3 | - | 1 |
| คอนกรีตขนาดเล็ก | 1 | 2 | 4 | 1 |

หมายเหตุ:

- ใช้ทรายหยาบสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็กและงานก่ออิฐใช้ทรายละเอียดสำหรับฉาบปูน
- ปริมาณน้ำที่ต่อการปรับขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นของทราย

บรรจุภัณฑ์ : 40 กิโลกรัมต่อถุง



อินทรีซูเปอร์ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2566

| ข้อกำหนดทางเทคนิค | | มอก. 80-2566 |
|-------------------|--------------|--------------|
| ความละเอียด | (ตร.ม./กก.) | ≥ 320 |
| ระยะเวลาการก่อตัว | | |
| ระยะเริ่มต้น | (นาที) | ≥ 45 |
| ความต้านแรงอัด | | |
| อายุ 3 วัน | (เมกะพาสคัล) | ≥ 6.9 |
| อายุ 7 วัน | (เมกะพาสคัล) | ≥ 11.8 |

** รายงานผลการทดสอบล่าสุด สามารถร้องขอเพิ่มเติมได้

ข้อเสนอแนะ:

- สำหรับงานก่ออิฐให้ใช้อิฐที่สะอาด และนำอิฐแช่น้ำให้อิ่มตัวเพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีขึ้น
- ก่อนฉาบผนังควรทำความสะอาดพื้นผิว และรดน้ำผนังให้ชุ่ม เพื่อป้องกันรอยแตกร้าวจากผนังที่แห้งตูดซึมจากปูนฉาบอย่างรวดเร็ว
- อย่าให้ผนังที่เพิ่งฉาบเสร็จโดนแสงแดดโดยตรง เพื่อหลีกเลี่ยงการแตกร้าวจากความร้อน และการสูญเสียน้ำเร็วเกินไป
- สำหรับงานฉาบ ควรทำการบ่มผนังฉาบในช่วง 1-3 วัน หลังการฉาบ เพื่อหลีกเลี่ยงรอยแตกร้าว และช่วยให้ปูนมีความแข็งแรงขึ้น
- เก็บปูนซีเมนต์ในที่แห้ง และอยู่ในที่ร่ม หลีกเลี่ยงจากพื้นดิน เพื่อรักษาคุณภาพของปูนซีเมนต์
- อย่าเก็บปูนไว้นานเกิน 2 เดือน และเมื่อเปิดใช้งานแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1-2 วัน
- แนะนำให้สวมถุงมือ และเสื้อแขนยาว เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสปูนซีเมนต์โดยตรงกับผิวหนัง.



ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

อาคารคอลิมน์ทาวเวอร์ชั้น 3, 10, 12, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : (662) 797 7000 | อีเมล : wecare@siamcitycement.com

ศูนย์บริการลูกค้า

เว็บไซต์ : www.siamcitycement.com

1732