

อินทรีมอร์ตาร์ 21

ปูนก่อทั่วไป

อินทรีมอร์ตาร์ 21 ปูนก่อทั่วไป

ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดละเอียดเหมาะสมและใส่สารเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะและการอุ้มน้ำ ทำให้ปูนก่อเหนียว มีการยึดเกาะอิฐที่ดี นุ่ม เบามือ มีระยะแห้งตัวที่พอเหมาะ จัดแนวก่อได้ง่าย ได้ผนังที่แข็งแรง ทนทาน

คุณลักษณะพิเศษ

- ใส่สารเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะและการอุ้มน้ำ
- ปูนก่อเหนียว ยึดเกาะอิฐได้ดี นุ่ม เบามือ
- จัดแนวก่อได้ง่าย
- ได้ผนังที่แข็งแรงทนทาน
- ได้รับมาตรฐาน มอก. 598-2560 มอร์ตาร์สำหรับก่อชนิด 50

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานก่อผนังที่ก่อด้วยอิฐมวลเบาและคอนกรีตบล็อก ใช้ก่อได้ทั้งผนังภายในและภายนอกอาคาร

อัตราส่วนผสม

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 7-9 ลิตร

พื้นที่

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ได้พื้นที่ก่ออิฐมวลเบา 1.3-1.5 ตารางเมตร และคอนกรีตบล็อก 2.5-2.9 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร

บรรจุภัณฑ์

50 กิโลกรัมต่อถุง



ขั้นตอนการทำงาน

1. ทำความสะอาดก้อนอิฐให้ปราศจากฝุ่นละออง และสิ่งสกปรก
2. บ่มน้ำก้อนอิฐมวลเบาหรือคอนกรีตบล็อก โดยรดน้ำให้ชุ่มพอประมาณ
3. ผสมอินทรีมอร์ตาร์ 21 กับน้ำสะอาดตามปริมาณที่แนะนำให้เข้ากัน
4. ก่อผนังตามขั้นตอนการก่ออิฐทั่วไป โดยให้ปูนก่อมีความหนา 1.0-1.5 เซนติเมตร
5. ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

การบ่ม

ควรบ่มน้ำหลังจากปูนแข็งตัวแล้วอย่างน้อย 3 วัน

การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 2 เดือนนับจากวันที่ผลิต โดยเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แห้ง และไม่ชื้น

อินทรีมอร์ตาร์ 21

ปูนก่อทั่วไป

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ	มอก. 598-2560	อินทรีมอร์ตาร์ 21
ความสามารถในการอุ้มน้ำ (เปอร์เซ็นต์)	≥ 75	≥ 75
การรับแรงอัดที่ 28 วัน (เมกะพาสกาล)	≥ 5.0	≥ 6.0

ข้อพึงระวัง

- สวมถุงมือป้องกันขณะผสมปูน
- สวมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่ใช้ปูน หากปูนเข้าตาให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์
- เก็บให้พ้นมือเด็ก
- ในกรณีที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 วัน ควรปิดปากถุงให้สนิท และเก็บไว้ในถุงพลาสติก รีดปากถุงให้แน่น
- ยกถุงปูนด้วยท่าที่ถูกต้อง