

กาวยาแนวอินทรี โท

กาวยาแนวใช้วางทั่วไปสำหรับร่องกว้าง 1-7 มม.

กาวยาแนวอินทรี โท

กาวยาแนวชนิดทั่วไป สำหรับขนาดร่องกระเบื้อง 1-7 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับยาแนวพื้นและผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คุณลักษณะพิเศษ

- ยึดเกาะได้ดีไม่หลุดร่อน
- เนื้อละเอียด เรียบเนียน ไม่แตกร้าว (Anti Crack)
- ทำความสะอาดง่าย
- สามารถใช้งานได้ที่ภายในและภายนอกอาคาร
- เนื้อแน่นกึ่งน้ำ

ลักษณะการใช้งาน

สำหรับยาแนวกระเบื้องพื้นและผนังทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่มีร่องยาแนว 1-7 มิลลิเมตร

อัตราส่วนผสม

กาวยาแนว 1 กิโลกรัม (1 ถุง) ผสมน้ำประมาณ 0.38 ลิตร หรือ กาวยาแนว 2.6 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 1 ส่วน

การเตรียมพื้นผิว

ทำความสะอาดร่องกระเบื้องให้สะอาด ปราศจากฝุ่น น้ำ และสิ่งแปลกปลอมในร่อง โดยสามารถเริ่มยาแนวได้หลังจากปูกระเบื้อง 24-48 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน

การผสม

เทกาวยาแนวลงในน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่แนะนำ ปั่นผสม 2-3 นาที จนเป็นเนื้อเดียวกัน ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาทีก่อนเริ่มใช้งาน และควรใช้ให้หมดภายใน 30 นาที ขณะใช้งานควรกวาดเป็นระยะ ๆ

ขั้นตอนการทำงาน

1. ใช้เกรียงยางปาดและรีดให้กาวยาแนวลงไปในเรื่องกระเบื้อง โดยปาดแนวเฉียงจนเต็มร่อง ปาดซ้ำอีกครั้งเพื่อนำกาวยาแนวส่วนเกินออกจากผิวกระเบื้อง
2. ปล่อยให้กาวยาแนวแห้งหมาด ใช้ฟองน้ำหมาด เช็ดคราบกาวยาแนวออก ทิ้งไว้ให้แห้ง 2 ชั่วโมง
3. ทำความสะอาด เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดอีกครั้ง
4. ควรใช้วัสดุปกคลุมเพื่อกันฝุ่น ปล่อยให้เช็ดตัวอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเปิดใช้งาน

บรรจุภัณฑ์

ถุงละ 1 กิโลกรัม, กล่องละ 20 ถุง



สีกาวยาแนวอินทรี โท



หมายเหตุ : สีจริงของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสีที่แสดงไว้ เนื่องจากระบบการพิมพ์

การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต โดยเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แห้ง ไม้ชื้น

ข้อควรระวัง

- ควรสวมถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งเมื่อใช้งาน หากกระคายเคือง ให้ใช้น้ำและสบู่ล้างทำความสะอาดทันที หากอาการไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์
- หากเข้าตาให้ล้างออกทันที ด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์
- ห้ามรับประทาน เก็บให้พ้นมือเด็ก
- ไม่ควรใช้สำหรับพื้นที่ที่สัมผัสกรดรุนแรงตลอดเวลา

ข้อแนะนำ

- ควรใช้งานตามคำแนะนำ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
- อุณหภูมิผสมและการใช้งาน ควรอยู่ระหว่าง 20-35 องศาเซลเซียส

ข้อจำกัด

- ห้ามใช้กาวยาแนวพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ลานจอดรถ สระว่ายน้ำ หรือพื้นที่ที่มีแรงสั่นสะเทือนหรือสัมผัสกรดต่างบ่อยๆ

กาวยาแนวอินทรี โท

กาวยาแนวใช้งานทั่วไปสำหรับร่องกว้าง 1-7 มม.

พื้นที่: กาวยาแนว 1 กู สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ดังแสดงในตาราง

ขนาดกระเบื้อง		ความลึกร่องยาแนว	ยาแนวในพื้นที่ (ตร.ม.)	ความกว้างร่องยาแนว (มม.)						
(ซม. x ซม.)	(นิ้ว x นิ้ว)	(มม.)		1	2	3	4	5	6	7
10x10	4x4	5		5.0	2.5	1.7	1.3	1.0	0.8	0.7
20x20	8x8	5		10.0	5.0	3.3	2.5	2.0	1.7	1.4
30x30	12x12	5		15.0	7.5	5.0	3.8	3.0	2.5	2.1
30x60	12x24	8		12.5	6.3	4.2	3.1	2.5	2.1	1.8
40x40	16x16	8		12.5	6.3	4.2	3.1	2.5	2.1	1.8
60x60	24x24	8		18.8	9.4	6.3	4.7	3.8	3.1	2.7

ข้อมูลที่ได้เป็นผลจากการคำนวณ ซึ่งอาจแตกต่างกันตามสภาวะจริงที่หน่วยงาน เนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น วิธีการทำงาน สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ และเครื่องมือ เป็นต้น

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน	
ความหนาแน่นผง	~1.1 กิโลกรัม/ลิตร
ขนาดร่องยาแนว	1-7 มม.
ระยะเวลาบ่มเคมี	5 นาที
อายุใช้งานหลังผสม (เก็บในที่ร่มที่ 25°C)	30 นาที
ควรรยาแนวกระเบื้อง หลีกเลี่ยงปูกระเบื้องอย่างน้อย	24-48 ชั่วโมง
หลิวยาแนวเสร็จปล่อยให้แห้งก่อนเปิดใช้งาน	48 ชั่วโมง

เป็นข้อมูลจากผลทดสอบในห้องปฏิบัติการที่อยู่ในสภาวะควบคุม ซึ่งอาจแตกต่างจากสภาวะจริงที่หน่วยงาน เนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น วิธีการทำงาน สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ และเครื่องมือ เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ	มาตรฐานการทดสอบ	ผลทดสอบ
ความต้านทานแรงอัด อายุ 28 วัน	ASTM C109	>11 N/mm ²
ความต้านทานแรงดึง อายุ 28 วัน	ASTM C348	>3.0 N/mm ²
แรงยึดเกาะ อายุ 28 วัน	ASTM C952	>0.4 N/mm ²
การหดตัว อายุ 28 วัน	ASTM C596	≤-0.3 %
การดูดซึมน้ำ	ANSI 118.6	≤18 %