

# อินทรีมอร์ตาร์ 15

## ปูนฉาบผิวคอนกรีต

### อินทรีมอร์ตาร์ 15 ปูนฉาบผิวคอนกรีต

ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดละเอียดเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติ โดยเฉพาะคุณสมบัติความชุ่มน้ำและการยึดเกาะผนัง คอนกรีต ทำให้ปูนฉาบเหนียว ยึดเกาะผนังคอนกรีตได้ดี ผนังไม่หลุดร่อน ลดการแตกร้าว ได้ผนังที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น

### คุณลักษณะพิเศษ

- ใส่สารเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะและการชุ่มน้ำ
- ฉาบลื่น นุ่ม เบามือ
- ยึดเกาะกับผนังได้ดีและลดการแตกร้าว
- ได้รับมาตรฐาน มอก. 1776-2560 มอร์ตาร์สำหรับฉาบผิวคอนกรีต

### ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบโครงสร้างพื้นผิวคอนกรีต เช่น เสา คาน ผนังหล่อสำเร็จ ปล่อยลิฟท์ เป็นต้น สามารถฉาบได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

### อัตราส่วนผสม

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 10-12 ลิตร

### พื้นที่

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ได้พื้นที่ฉาบโดยเฉลี่ยประมาณ 2.5-2.8 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร

### บรรจุภัณฑ์

50 กิโลกรัมต่อถุง



### ขั้นตอนการทำงาน

- ทำความสะอาดผนังที่ต้องการฉาบให้สะอาด
- ฉีดยาลงบนผนังให้ชุ่มพอประมาณ
- ผสมอินทรีมอร์ตาร์ 15 กับน้ำสะอาดตามปริมาณ ที่แนะนำให้เข้ากัน
- ฉาบปูนบนผิวคอนกรีตตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป โดยฉาบให้มีความหนาครั้งละไม่เกิน 1.0-1.5 เซนติเมตร ควรฉาบที่ละชั้น โดยปล่อยให้แห้งก่อนฉาบทับชั้นต่อไป
- ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

### การบ่ม

ควรบ่มน้ำหลังจากผนังแห้งอย่างน้อย 2-3 วัน

### การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 2 เดือนนับจากวันที่ผลิต โดยเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แห้ง และไม่ชื้น

# อินทรีมอร์ตาร์ 15

ปูนฉาบผิวคอนกรีต

## ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ	มอก. 1776-2560	อินทรีมอร์ตาร์ 15
ความสามารถในการจับน้ำ (เปอร์เซ็นต์)	≥ 75	≥ 100
ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น (นาที)	≥ 60	210-270
การรับแรงอัดที่ 28 วัน (เมกะพาสกาล)	≥ 5	≥ 5.0

## ข้อพึงระวัง

- สวมถุงมือป้องกันขณะผสมปูน
- สวมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่ใช้ปูน หากปูนเข้าตาให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์
- เก็บให้พ้นมือเด็ก
- ในกรณีที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 วัน ควรปิดปากถุงให้สนิท และเก็บไว้ในถุงพลาสติก รีดปากถุงให้แน่น
- ยกถุงปูนด้วยท่าที่ถูกต้อง