

อินทรีมอร์ตาร์ 31

ปูนเทพริบระดับพื้น

อินทรีมอร์ตาร์ 31 ปูนเทพริบระดับพื้น

ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพ ที่มีขนาดละเอียดเหมาะสมและสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติช่วยลดการแตกร้าวแห้ง พื้นมีความแข็งแรงทนทาน ไม่แตกร้าว

คุณลักษณะพิเศษ

- ใส่สารเพิ่มคุณสมบัติการทำงานเทพื้นทำให้ทำงานง่าย
- คุณสมบัติรับกำลังอัดและระยะเวลาแห้งตัวที่เหมาะสม
- แข็งแรง ทนทาน

ลักษณะการใช้งาน

เทพริบระดับพื้นที่มีความหนาตั้งแต่ 3-5 เซนติเมตร ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งทั่วไป

อัตราส่วนผสม

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 8-10 ลิตร

พื้นที่

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ได้พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ตารางเมตร ที่ความหนา 3 เซนติเมตร

บรรจุภัณฑ์

50 กิโลกรัมต่อถุง



ขั้นตอนการทำงาน

1. ก่อนเทพริบระดับพื้น ควรกระเทาะผิวหน้าคอนกรีตหรือปิดหน้าลายเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างคอนกรีตกับเนื้อปูนมอร์ตาร์
2. ทำความสะอาดพื้นให้สะอาดปราศจากฝุ่นและสิ่งสกปรก แล้วบ่มพื้นด้วยน้ำให้อิ่มตัว
3. ผสมอินทรีมอร์ตาร์ 31 กับน้ำสะอาดตามปริมาณที่แนะนำให้เข้ากัน
4. เริ่มงานเทพริบระดับได้ทันทีตามขั้นตอนการเทพริบระดับพื้นทั่วไป โดยใช้ไม้สามเหลี่ยมปรับระดับให้มีความหนาประมาณ 3 เซนติเมตร
5. ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

การบ่ม

ควรบ่มน้ำหลังจากผนังแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน

การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 2 เดือนนับจากวันที่ผลิต โดยเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แห้ง และไม่ชื้น

อินทรีมอร์ตาร์ 31

ปูนเทพปรับระดับพื้น

ข้อมูลทางเทคนิค

คุณสมบัติ	มาตรฐานการทดสอบ	อินทรีมอร์ตาร์ 31
การรับแรงอัดที่ 28 วัน (เมกะพาสกาล)	ASTM C109	≥ 18.0

ข้อพึงระวัง

- สวมถุงมือป้องกันขณะผสมปูน
- สวมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่ใช้ปูน หากปูนเข้าตาให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์
- เก็บให้พ้นมือเด็ก
- ในกรณีที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 วัน ควรปิดปากถุงให้สนิท และเก็บไว้ในถุงพลาสติก รัดปากถุงให้แน่น
- ยกถุงปูนด้วยท่าที่ถูกต้อง