

อินทรีมอร์ตาร์ 17G

ปูนฉาบ ปูนฉาบปรับผิวเรียบ สีเทา 1-4 มม.

อินทรี มอร์ตาร์ 17G ปูนฉาบปรับผิวเรียบสีเทา 1-4 มม.

สำหรับฉาบผิวคอนกรีตหล่อในที่และฉาบผิวคอนกรีตสำเร็จรูป (WALL PANEL) ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของพื้นผิว เช่น รูฟองอากาศรอยแตกร้าวเล็กๆ รอยแตกลายวา รอยตามต รอยเม็ดทรายบนผิวปูนฉาบของฉนวนและฝ้า ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก เพื่อพื้นผิวที่แกร่งและเรียบเนียน สามารถใช้ปรับแต่งผิวที่ไม่ได้ระนาบร่วมกับอินทรีมอร์ตาร์ 16G / 16W ปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษ เพื่อให้ได้ผิวที่เรียบเนียนยิ่งขึ้น

คุณลักษณะพิเศษ

- ฉาบลื่น ใช้งานง่าย
- สำหรับฉาบแต่งผิวปรับระนาบผนังที่ความหนา 1-4 มม.
- ยึดเกาะได้ดีทั้งพื้นผิวคอนกรีตและปูนฉาบ ไม่เกิดปัญหาหลุดล่อน
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ลักษณะการใช้งาน

ใช้ฉาบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ และผิวปูนฉาบเพื่อปรับแต่งผิวให้ได้ระนาบ หนา 1-4 มม. หากต้องการผิวหน้าที่เรียบมากยิ่งขึ้น แนะนำให้แต่งผิวหน้าด้วยปูนฉาบแต่งผิวบางพิเศษอีกครั้ง

อัตราส่วนผสม

ปูน 1 ถุง 20 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 5.4-5.6 ลิตร

พื้นที่

ปูน 1 ถุง 20 กิโลกรัม ใต้พื้นที่ฉาบประมาณ 7.5 ตารางเมตร ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร

บรรจุภัณฑ์

20 กิโลกรัมต่อถุง

การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ผลิต โดยเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แห้ง ไม่ชื้น



การเตรียมพื้นผิว

1. เจียรหรือขัดตะเข็บให้ได้ผิวเรียบสม่ำเสมอ (ผิวคอนกรีตหรือผิวปูนฉาบต้องทิ้งให้แข็งตัวอย่างน้อย 3-7 วัน) ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่น คราบน้ำมันและสิ่งแปลกปลอม
2. พรมน้ำผนังที่ต้องการฉาบให้ทั่วและรอจนผนังแห้งหมาดๆ

การผสม

ผสมอินทรีมอร์ตาร์ 17G กับน้ำสะอาดในอัตราส่วนที่กำหนด จากนั้น ใช้เครื่องปั่นปั่นความเร็วรอบ 400 - 600 รอบต่อนาทีปั่นผสม จนปูนไม่จับตัวเป็นก้อนและเป็นเนื้อเดียวกันผสม

การใช้งาน

1. ใช้เกรียงเหล็กฉาบลงบนผนังที่เตรียมไว้โดยมีความหนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตรต่อชั้น รอชั้นแรกแห้งหมาดก่อนขึ้นฉาบชั้นถัดไป ฉาบอย่างน้อย 2 ชั้น
2. ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนขัดผิวฉาบให้เรียบสม่ำเสมอ ด้วยกระดาษทรายละเอียด กรณีต้องการผิวเรียบเนียนเป็นพิเศษ ให้ใช้ปูนแต่งผิวบางพิเศษ อินทรีมอร์ตาร์ 17 ฉาบแต่งผิวตามขั้นตอน และปล่อยให้ผิวฉาบแห้งสมบูรณ์อย่างน้อย 3-7 วัน ก่อนทำการตกแต่งในขั้นต่อไป
3. อายุการใช้งานหลังผสม ประมาณ 90 นาที ทั้งนี้ขึ้นกับสภาวะอากาศหน้างาน

อินทรีมอร์ตาร์ 17G

ปูนฉาบปรับผิวเรียบ สีเทา 1-4 มม.

ข้อมูลทางเทคนิค

การทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ	ผลทดสอบ
ค่าการรับแรงอัดที่ 28 วัน	ASTM C109	$\geq 7.5 \text{ N/mm}^2$
ค่าแรงยึดติด ที่ 28 วัน	ASTM C1583	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$

ข้อพึงระวัง

- สวมถุงมือป้องกันขณะผสมปูน
- สวมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่ใช้ปูน หากปูนเข้าตาให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์
- เก็บให้พ้นมือเด็ก
- ในกรณีที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 วัน ควรปิดปากถุงให้สนิทและเก็บไว้ในถุงพลาสติก รีดปากถุงให้แน่น
- ยกถุงปูนด้วยท่าที่ถูกต้อง

ข้อแนะนำ

- ควรใช้งานตามคำแนะนำ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด
- ควรใช้งานที่อุณหภูมิเหมาะสม 10-35 องศาเซลเซียส
- ห้ามใช้บริเวณที่มีการแช่น้ำ และฉาบงานพื้น
- ระยะเวลาการรอการทาสี ควรทำตามคำแนะนำผู้ผลิตสี
- เก็บผลิตภัณฑ์ในที่ร่ม แห้ง ปราศจากความชื้น
- ในกรณีที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 วัน ควรปิดปากถุงให้สนิทและเก็บไว้ในถุงพลาสติก รีดปากถุงให้แน่น