

อินทรีมอร์ตาร์ 11

ปูนฉาบทั่วไป

อินทรีมอร์ตาร์ 11 ปูนฉาบทั่วไป

ปูนสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หินบดคัดคุณภาพที่มีขนาดละเอียดเหมาะสม และสารเคมีเพิ่มคุณสมบัติความฉาบ ทำให้ปูนฉาบลื่น นุ่ม เบามือ มี การยึดเกาะผนังวัสดุที่ดี ลดการแตกร้าว ได้ผนังที่เรียบเนียน

คุณลักษณะพิเศษ

- ใส่สารเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะและการอุ้มน้ำ
- ฉาบลื่น นุ่ม เบามือ
- ยึดเกาะกับผนังได้ดีและลดการแตกร้าว
- ได้รับมาตรฐาน มอก. 1776-2560 มอร์ตาร์สำหรับฉาบผนัง ก่อชนิดทั่วไป

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบเฉพาะสำหรับงานฉาบที่ก่อด้วยอิฐมวลเบาและคอนกรีต บล็อก สามารถฉาบได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

อัตราส่วนผสม

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ต่อน้ำสะอาด 9-11 ลิตร

พื้นที่

ปูน 1 ถุง 50 กิโลกรัม ได้พื้นที่ฉาบโดยเฉลี่ยประมาณ 2.5-2.8 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 เซนติเมตร และ 1.7-1.9 ตารางเมตร ที่ความหนา 1.5 เซนติเมตร

บรรจุภัณฑ์

50 กิโลกรัมต่อถุง



ขั้นตอนการทำงาน

- ทำความสะอาดผนังที่ต้องการฉาบให้สะอาด
- ฉีดยาลงบนผนังให้ชุ่มพอประมาณ
- ผสมอินทรีมอร์ตาร์ 11 กับน้ำสะอาดตามปริมาณที่แนะนำให้เข้ากัน
- ฉาบผนังตามขั้นตอนการฉาบอิฐทั่วไป โดยฉาบให้มีความหนา 1.0-1.5 เซนติเมตร
- ควรใช้ปูนที่ผสมแล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

การบ่ม

ควรบ่มน้ำหลังจากผนังแห้งแล้วอย่างน้อย 3 วัน

การเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ์อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ยังไม่เปิดใช้งานมีอายุ 2 เดือน นับจากวันที่ผลิต โดยเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แห้ง และไม่ ชื้น

อินทรีมอร์ตาร์ 11

ปูนฉาบทั่วไป

ข้อมูลทางเทคนิค

| คุณสมบัติ | มอก. 1776-2560 | อินทรีมอร์ตาร์ 11 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| ความสามารถในการอุ้มน้ำ (เปอร์เซ็นต์) | ≥ 75 | ≥ 90 |
| ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น (นาทีก) | ≥ 60 | 190-250 |
| การรับแรงอัดที่ 28 วัน (เมกะพาสกาล) | ≥ 2.5 | ≥ 3.0 |

ข้อพึงระวัง

- สวมถุงมือป้องกันขณะผสมปูน
- สวมอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่เทปูน หากปูนเข้าตาให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์
- เก็บให้พ้นมือเด็ก
- ในกรณีที่ใช้ไม่หมดภายใน 1 วัน ควรปิดปากถุงให้สนิท และเก็บไว้ในถุงพลาสติก รีดปากถุงให้แน่น
- ยกถุงปูนด้วยท่าที่ถูกต้อง